

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Gamme Avery Dennison® MPI™ 3000 Gloss High Opacity publié le : 11/2019

Introduction

Les films de la série MPI 3000 High Opacity d'Avery Dennison (HOP) sont des vinyles blancs brillants auto-adhésifs calandrés à court terme avec une grande opacité, offrant le choix entre des adhésifs permanents et enlevables.

Les caractéristiques du film MPI 3000 Gloss HOP comme sa grande opacité (supérieure à 99 %), son adhésif transparent permanent ou enlevable et une bonne imprimabilité avec une blancheur attractive en font une solution optimale pour une vaste gamme d'applications promotionnelles à court terme, et qui permet aux clients de réduire de manière significative leurs stocks.

Le MPI 3004 HOP Easy Apply fait partie de la série MPI 3000 HOP, il utilise la technologie Easy Apply permettant une pose rapide et facile sans bulle pour des promotions efficaces et des poses à court terme sur des surfaces plates.

Description

Description

Film:	MPI 3000/3001 HOP	95 microns blanc brillant grande opacité
	MPI 3004 HOP EA	95 microns blanc brillant à haute opacité
Adhésif:	MPI 3000 HOP	Permanent, transparent, acrylique
	MPI 3001 HOP	Enlevable, transparent, acrylique
	MPI 3004 HOP EA	Permanent, transparent, à base acrylique
Papier de recouvrement :	MPI 3000/3001 HOP	Papier kraft crayé, 125 g/m2
	MPI 3004 HOP EA	Papier kraft crayé avec Easy Apply™ 136 g/m2

Conversion

Les films MPI 3000 Gloss HOP sont des vinyles multi-usage, adapté pour une variété d'imprimantes jet d'encre à grand format utilisant des encres à solvant lourds, à solvant écologique doux/à faible teneur en solvant, ainsi que des encres à séchage par UV ou encres Latex.

Afin de renforcer les couleurs et de protéger les images contre les rayons UV et l'abrasion, il est recommandé de protéger les films de la série MPI 3000 Gloss HOP d'Avery Dennison avec un pelliculage ou un vernis.

Pour les combinaisons recommandées de films DOL et de support, reportez-vous au « Bulletin technique 5.3. Combinaisons recommandées de pelliculages d'Avery Dennison® et de supports d'impression numérique d'Avery Dennison®.

Utilisations

- Signalisation intérieure et extérieure, notamment les poses sur les affichages
- Décoration de vitres
- Applications promotionnelles, point de vente, applications publicitaires sur des surfaces planes

Caractéristiques

- Excellente imprimabilité sur les imprimantes sélectionnées
- Film d'une blancheur supérieure et d'une grande opacité
- Découpe et pose faciles sur un vaste éventail de supports
- Excellent rapport prix/performances pour les éléments graphiques promotionnels intérieurs et extérieurs
- Le film à grande opacité combiné à un adhésif transparent permanent ou enlevable permet de couvrir une vaste gamme d'applications et de réduire de manière significative les stocks des clients.
- MPI 3004 HOP Easy Apply permet une pose rapide et facile, et offre un excellent recouvrement des décors pour des promotions efficaces



Inspired Brands.
Intelligent World.™

graphics.averydennison.eu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Gamme Avery Dennison MPI™ 3000 Gloss HOP

Propriétés physiques

Caractéristiques

Epaisseur, frontal
Stabilité dimensionnelle
Opacité

Méthode de test¹

ISO 534
FINAT FTM 14
ISO 2471

Résultats

95 microns
0.3 mm max.
> 99% *

* Film non totalement opaque, opacité équivalente avec le MPI 3002/3003

MPI 3000 HOP

Adhérence initiale
Adhérence finale

FINAT FTM-1, Acier inoxydable
FINAT FTM-1, Acier inoxydable

540N/m
740 N/m

MPI 3001 HOP

Adhérence initiale
Adhérence finale

FINAT FTM-1, Acier inoxydable
FINAT FTM-1, Acier inoxydable

310 N/m
465 N/m

MPI 3004 HOP EA

Adhérence initiale
Adhérence finale

FINAT FTM-1, Acier inoxydable
FINAT FTM-1, Acier inoxydable

310 N/m
465 N/m

Inflammabilité
Durée de stockage
Durabilité, non imprimé

Stocké à 22 °C/50-55 % H.R.
Exposition verticale

Auto-extinction
2 ans
3 ans

Plage de température

Caractéristiques

Température d'application :
Variations de température

Résultats

10 °C
-40 °C jusqu'à +80 °C

REMARQUE : les produits doivent être correctement séchés avant de subir tout traitement ultérieur, tel que pelliculage, vernissage ou application. Dans le cas contraire, les résidus de solvants peuvent modifier les caractéristiques spécifiques du produit.

Pour obtenir de bons résultats d'impression et de transformation, nous conseillons de laisser les bobines à température ambiante dans la salle d'impression/de pelliculage au moins 24 heures avant l'impression ou la transformation. Un écart de température ou d'humidité trop important entre le produit et les conditions présentes dans la pièce risque de provoquer des problèmes de planéité et/ou d'imprimabilité. En général, des conditions de stockage stables des produits, dans l'idéal à des températures de 20°C (+/- 2°C) / et à une humidité relative de 50% (+/- 5%), sans écarts climatiques trop importants, vont permettre un processus d'impression/de transformation plus solide et plus stable. Pour plus de renseignements, veuillez-vous référer au TB 1.11.

Afin d'éviter un comportement inattendu du produit en application, il est incontournable de toujours choisir le produit approprié à l'application. Avant de démarrer un projet, il est toujours conseillé de faire un test d'application afin de garantir la pleine satisfaction et performance du produit avant le lancement complet du projet. En cas de doute, vous pouvez toujours contacter votre représentant Avery Dennison pour une aide approfondie ou des conseils.

Important

Les informations concernant les caractéristiques physiques et chimiques s'appuient sur des tests dont nous reconnaissons la fiabilité. Les valeurs indiquées ci-dessus ne sont que des valeurs types qui ne doivent pas être utilisées dans des spécifications. Elles ne sont données qu'à titre d'information et ne sont en aucune façon garanties. Avant d'utiliser ce matériau, l'acheteur devra déterminer par lui-même s'il est adéquat pour l'application considérée.

Toutes les informations techniques sont susceptibles de modifications. En cas de différences ou d'ambiguïtés entre l'anglais et les traductions étrangères de ces conditions de garantie, c'est la version anglaise qui primera.

Garantie

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

1) Méthodes de test

Vous pourrez trouver davantage d'informations concernant nos méthodes de test sur notre site Internet.

2) Durabilité

La durabilité est estimée d'après les conditions d'exposition moyenne en Europe. La durée de vie réelle du matériau dépend de la préparation du support, des conditions d'exposition et de la maintenance du marquage. On peut s'attendre à une dégradation des performances en extérieur lorsque les films sont exposés vers le sud, s'ils sont posés dans des régions où la température est fréquemment élevée telles que les pays d'Europe du Sud, ou dans des régions polluées ou encore en haute altitude.



Inspired Brands.
Intelligent World.™

graphics.averydennison.eu

Tél : 02 40 45 90 09 - Mail : contact@signa-france.fr

SIGNA France - Le Petit Tournebride - 44690 LA HAYE FOUASSIERE

www.signafrance.com

Rejoignez-nous sur

